

КАТАНІ ПЛИТИ

EN AW-1050A H24; EN 573-3; EN 485-2,-3

Граничні відхилення товщини згідно EN 485-3

Зазначена товщина (мм)			Граничні відхилення товщини для заданої ширини (мм)			
від	до включно	до включно 1250	від 1250 до включно 1600	від 1600 до включно 2000	від 2000 до включно 2500	від 2500 до включно 3500
6	10	±0,45	±0,50	±0,50	±0,55	±0,60
10	12,5	±0,50	±0,60	±0,65	±0,65	±0,80

Механічні властивості згідно EN 485-2+A1

Стан матеріалу	Зазначена товщина (мм)		Міцність на розрив R _m (МПа)		Межа текучості R _{p0,2} (МПа)		Пластичність мін. (%)		Радіус вигину		Твердість (HBW)
	від	до	min	max	min	max	A _{50 mm}	A	180°	90°	
H24	6,0	12,5	105	145	75		8			2,5 t	33

Хімічний склад згідно EN 573-3 (Al99,5)

SI	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Індивідуальні домішки	Домішки в цілому	Алюміній min
0,25	0,4	0,05	0,05	0,05	–	–	0,07	0,05	0,03	–	99,5

Розміри на складі (мм) (*)

1000×2000	–	–	–
-----------	---	---	---

*Про актуальну наявність розмірів уточнюйте у відділі продажів

Товщини на складі (мм)

8,00 10,00

Контакт з харчовими продуктами згідно EN 602

Так
